

TRAVERTINO / TRAVERTINE
NAVONA

CUELLAR
STONE 1958



www.cuellarstone.com

• cuellar@cuellarstone.com • Teléfono: +34 950 121 900

Cuéllar, arquitectura del mármol, Autovía A334 Salida 63.
Cantoria, Almería (Spain - UE)

TRAVERTINO / TRAVERTINE NAVONA

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Es una roca carbonatada de color beige con ligeras variaciones de tonalidad. Presenta una estructura bandeada, formada por precipitación de carbonato cálcico sobre lechos vegetales.

Carbonated rock, beige coloured with slight tonality variations. Layer structure, composed by calcium carbonate over vegetal beds.

USOS / USES

Cuellar recomienda su uso tanto en interiores como exteriores de cualquier tipo de climas

Recommended for indoor and outdoor uses in all types of climates.

ACABADOS / FINISHES

- Al corte / Rough
- Pulido / Polished
- Abujardado / Bush-hammered
- Apomazado a poro abierto / Honed with open pore
- Apomazado y empastado / Honed and resin
- Envejecido / aged



*Las dimensiones medias de tabla son de (2.30 - 2.50) m de largo por (1.10 - 1.20) m de ancho.
Para dimensiones mayores consultar disponibilidad.*

*Average dimensions of the slabs are (2.30 - 2.50) m long and (1.10 - 1.20) m wide.
For larger dimensions check the availability.*

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

| | | |
|--|----------------|-------------|
| Absorción de agua a presión atmosférica (%) / Water absorption at atmospheric pressure (%) | (UNE EN 13755) | 0,85 - 0,90 |
| Carga de Rotura de Anclaje (N) / Breaking Load at dowel hole (N) | (UNE EN 13364) | - |
| Densidad Aparente (Kg/m ³) / Apparent Density (Kg/m ³) | (UNE EN 1936) | 2460 |
| Porosidad Abierta (%) / Open Porosity (%) | (UNE EN 1936) | - |
| Resistencia a la Abrasión (mm) / Abrasion Resistance (mm) | (UNE EN 14157) | 0,5 |
| Resistencia a la Compresión (MPa) / Compressive Strength (MPa) | (UNE EN 1926) | 110,5 |
| Resistencia a la Flexión (MPa) / Flexural Strength (MPa) | (UNE EN 12372) | 14,5 |
| Resistencia a la heladicidad después de 48 ciclos hielo-deshielo / Frost Resistance after 48 frost/thaw cycles | (UNE EN 1341) | - |
| Resistencia al envejecimiento por choque térmico / Resistance to ageing by thermal shock | (UNE EN 14066) | Resiste |
| Resistencia al deslizamiento / Slip Resistance (SRV) | (UNE EN 14231) | - |
| Resistencia al Impacto (cm) / Impact Resistance (cm) | (UNE EN 14158) | 30 |



CUELLAR
STONE 1958