

MÁRMOL / MARBLE
FIOR DI PESCO

CUELLAR
STONE 1958



www.cuellarstone.com

• cuellar@cuellarstone.com • Teléfono: +34 950 121 900

Cuéllar, arquitectura del mármol, Autovía A334 Salida 63.
Cantoria, Almería (Spain - UE)

MÁRMOL / MARBLE

FIOR DI PESCO

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Fior di Pesco es un mármol italiano con tonos claros que van del blanco al gris y al verde claro, con vetas de marfil, gris y colores rosados.

Fior di Pesco is an Italian marble with light tones ranging from white to gray and light green, with veins of ivory, gray and pink colors.

USOS / USES

Cuéllar recomienda su uso tanto en interiores como exteriores de climas templados.

Recommended for in-door and outdoor uses in tempered climates.

ACABADOS / FINISHES

- Pulido / Polished
- Al corte / Rough
- Apomazado / Honed
- Envejecido / Aged
- Arenado / Sandblaster
- Abujardado / Brushhammered



Las dimensiones medias de tabla son de (2.30 - 2.50) m de largo por (1.10 - 1.20) m de ancho. Para dimensiones mayores consultar disponibilidad.

Average dimensions of the slabs are (2.30 - 2.50) m long and (1.10 - 1.20) m wide. For larger dimensions check the availability.

Tipo de prueba Test type	Unidad de medida Unit of measurement	Resultado Result
Bending strength Resistencia a la flexión	MPa	5,9
Water absorption at atmospheric pressure Absorción de agua a presión atmosférica	%	0,1
Water absorption at atmospheric pressure Absorción de agua a presión atmosférica	Kg/m ³	2690
Apparent volume mass Masa de volumen aparente	%	0,3
Resistance to freezing and bending after 48 cycles Resistencia a la congelación después de 48 ciclos	MPa	5,0 (Non freezable material)/(Material no congelable)
Abrasion resistance Resistencia a la abrasión	mm	22,7
Slip-proofing (polished surface finish) Antideslizante (acabado de la superficie pulida)	USRV	27
Bending strength Resistencia a la flexión	MPa	4,3