

MÁRMOL / MARBLE
CALACATTA STATUARIO

CUELLAR
STONE 1958



www.cuellarstone.com

• cuellar@cuellarstone.com • Teléfono: +34 950 121 900

Cuéllar, arquitectura del mármol, Autovía A334 Salida 63.
Cantoria, Almería (Spain - UE)

MÁRMOL / MARBLE

CALACATTA STATUARIO

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Es una roca de fondo blanco o gris muy claro con vetas irregulares de color gris.

Rock with a white or very light grey background with irregular grey veins.

USOS / USES

Cuéllar recomienda su uso tanto en interiores como exteriores de climas templados.

Recommended for in- door and outdoor uses in tempered climates.

ACABADOS / FINISHES

- Pulido / Polished
- Al corte / Rough
- Apomazado / Honed
- Envejecido / Aged
- Arenado / Sandblaster
- Abujardado / Brushhammered



CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Absorción de agua a presión atmosférica (%) / Water absorption at atmospheric pressure (%)	(UNE EN 13755)	0,28
Carga de Rotura de Anclaje (N) / Breaking Load at dowel hole (N)	(UNE EN 13364)	-
Densidad Aparente (Kg/m ³) / Apparent Density (Kg/m ³)	(UNE EN 1936)	2760
Porosidad Abierta (%) / Open Porosity (%)	(UNE EN 1936)	0,6
Resistencia a la Abrasión (mm) / Abrasion Resistance (mm)	(UNE EN 14157)	7,23
Resistencia a la Compresión (MPa) / Compressive Strength (MPa)	(UNE EN 1926)	130,82
Resistencia a la Flexión (MPa) / Flexural Strength (MPa)	(UNE EN 12372)	8,63
Resistencia a la heladicidad después de 48 ciclos hielo-deshielo / Frost Resistance after 48 frost/thaw cycles	(UNE EN 1341)	-
Resistencia al envejecimiento por choque térmico / Resistance to ageing by thermal shock	(UNE EN 14066)	-