

MÁRMOL / MARBLE
ARABESCATO

CUELLAR
STONE 1958



www.cuellarstone.com

• cuellar@cuellarstone.com • Teléfono: +34 950 121 900

Cuéllar, arquitectura del mármol, Autovía A334 Salida 63.
Cantoria, Almería (Spain - UE)

MÁRMOL / MARBLE ARABESCATO

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Es una roca de fondo blanco o gris muy claro con vetas irregulares de color gris.

Rock with a white or very light grey background with irregular grey veins.

USOS / USES

Cuéllar recomienda su uso tanto en interiores como exteriores de climas templados.

Recommended for in- door and outdoor uses in tempered climates.

ACABADOS / FINISHES

- Pulido / Polished
- Al corte / Rough
- Apomazado / Honed
- Envejecido / Aged
- Arenado / Sandblaster
- Abujardado / Brushhammered



Las dimensiones medias de tabla son de (2.30 - 2.50) m de largo por (1.10 - 1.20) m de ancho. Para dimensiones mayores consultar disponibilidad.

Average dimensions of the slabs are (2.30 - 2.50) m long and (1.10 - 1.20) m wide. For larger dimensions check the availability.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Tipo de prueba Test type	Unidad de medida Unit of measurement	Resultado Result
Carga de rotura [UTS] bajo presión Breaking load [UTS] under pressure	kg/cm2	127
Carga de rotura [UTS] después de la congelación Breaking load [UTS] after freezing	kg/cm2	1110
Carga de rotura [UTS] carga de flexión Breaking load [UTS] bending load	kg/cm2	13,2
Expansión térmica lineal Linear thermal expansion	mm/m°C	33
Coefficiente de absorción de agua Water Absorption Coefficient	%	0,17
Resistencia al impacto Impact resistance	cm	0,4
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	mm	63
Peso por unidad de volumen Weight per unit volume	KG/m3	2700