

GRANITO / GRANITE
KOZMUS

CUELLAR
STONE 1958



www.cuellarstone.com

• cuellar@cuellarstone.com • Teléfono: +34 950 121 900

Cuéllar, arquitectura del mármol, Autovía A334 Salida 63.
Cantoria, Almería (Spain - UE)

GRANITO / GRANITE

KOZMUS

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Kozmus es un granito exótico que presenta una variedad de colores siendo el verde el mas predominante. Por su particular gama de colores, representa un referente para arquitectos y diseñadores.

Kozmus is an exotic multicolored granite. Due to its particular range of colors, it represents a benchmark for architects and designers.

USOS / USES

Cuéllar recomienda su uso en interiores y exteriores

Recommended for indoor and exterior

ACABADOS / FINISHES

- Pulido / Polished
- Al corte / Rough
- Apomazado / Honed
- Envejecido / Aged
- Arenado / Sandblaster
- Abujardado / Brushhammered



Average dimensions of the slabs upon request. For larger dimensions check the availability. Dimensiones medias de las losas bajo pedido. Para dimensiones mayores, consulte la disponibilidad.

CARACTERÍSTICAS/FEATURES

Absorción de agua a presión atmosférica (%) / <u>Water absorption at atmospheric pressure (%)</u>		0.241
Carga de Rotura de Anclaje (N) / <u>Breaking Load at dowel hole (N)</u>		
Densidad Aparente (Kg/m3) / <u>Apparent Density (Kg/m3)</u>		
Porosidad Abierta (%) / <u>Open Porosity (%)</u>		0.71
Resistencia a la Abrasión (mm) / <u>Abrasion Resistance (mm)</u>		
Resistencia a la Compresión (MPa) / <u>Compressive Strength (MPa)</u>		30.8
Resistencia a la Flexión (MPa) / <u>Flexural Strength (MPa)</u>		4.7
Resistencia a la heladicidad después de 48 ciclos hielo-deshielo / <u>Frost Resistance after 48 frost/thaw cycles</u>		
Resistencia al envejecimiento por choque térmico / <u>Resistance to ageing by thermal shock</u>		
Resistencia al deslizamiento / <u>Slip Resistance (SRV)</u>		12.7
Resistencia al Impacto (cm) / <u>Impact Resistance (cm)</u>		



CUELLAR
STONE 1958