

MÁRMOL / MARBLE
VERONA RED

CUELLAR
STONE 1958



www.cuellarstone.com

• cuellar@cuellarstone.com • Teléfono: +34 950 121 900

Cuéllar, arquitectura del mármol, Autovía A334 Salida 63.
Cantoria, Almería (Spain - UE)

MÁRMOL / MARBLE

VERONA RED

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Rojo Verona es un peculiar, de alta calidad mármol italiano , con tonalidades que van del rojo claro al rojo oscuro, del rojo brillante al marrón rojizo opaco.

Verona Red is a peculiar, high-quality Italian marble, with shades ranging from light red to dark red, from bright red to opaque reddish brown.

USOS / USES

CuellarStone recomienda su uso en interiores y exteriores
Recommended for indoor and outdoor.

ACABADOS / FINISHES

- Pulido / Polished
- Al corte / Rough
- Apomazado / Honed
- Abujardado / Bush hamered
- Envejecido / Aged



*Las dimensiones medias de tabla son de (2.30 - 2.50) m de largo por (1.10 - 1.20) m de ancho.
Para dimensiones mayores consultar disponibilidad.*

*Average dimensions of the slabs are (2.30 - 2.50) m long and (1.10 - 1.20) m wide.
For larger dimensions check the availability.*

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Absorción de agua a presión atmosférica (%) / Water absorption at atmospheric pressure (%)	(UNE EN 13755)	-
Carga de Rotura de Anclaje (N) / Breaking Load at dowel hole (N)	(UNE EN 13364)	-
Densidad Aparente (Kg/m ³) / Apparent Density (Kg/m ³)	(UNE EN 1936)	2690
Porosidad Abierta (%) / Open Porosity (%)	(UNE EN 1936)	0.19
Resistencia a la Abrasión (mm) / Abrasion Resistance (mm)	(UNE EN 14157)	0,61
Resistencia a la Compresión (MPa) / Compressive Strength (MPa)	(UNE EN 1926)	160
Resistencia a la Flexión (MPa) / Flexural Strength (MPa)	(UNE EN 12372)	9.8
Resistencia a la heladicidad después de 48 ciclos hielo-deshielo / Frost Resistance after 48 frost/thaw cycles	(UNE EN 1341)	-
Resistencia al envejecimiento por choque térmico / Resistance to ageing by thermal shock	(UNE EN 14066)	-
Resistencia al deslizamiento / Slip Resistance (SRV)	(UNE EN 14231)	-
Resistencia al Impacto (cm) / Impact Resistance (cm)	(UNE EN 14158)	-